

CALIDAD REGISTRO LABORATORIO

FICHA TECNICA Nº 671 POLIAMIDA 6

Cliente Alser **Localidad** Iza(Navarra)

Página 1 de 1

Dpto.Calidad Calidad Alser **Fecha** 13/11/2007

Sección Laboratorio Alser **Cliente/Provee** ALSER

Ensayo Interno
 Ensayo Verifica
 Ensayo Externo

Laboratorio Ext.

Producto

Material : PA 6 **Color :**
Nombre : POLIAMIDA 6 **Materiales :**
Cod.Alser : 12392
Cod.Cliente :
Cod.Virgen Cli. :
Cod.Virgen Ori. : **Responsable de Ensayo :** José Miguel

Producción

Nº Producción : FICHA TECNI

Ensayos

Fluidez

Ensayo **Condiciones** **Unidad de Medida** **Norma**
 Melt flow index PA6 PA6 235°C 2,16 Kg g / 10 min

MFI GR **Desvío(+/-)**
 19,304 0,604

Densidad

Ensayo **Condiciones** **Unidad de Medida** **Norma**
 Densidad Temperatura Ambiente (20°C) g / cm3 ISO 1183

Densidad **Desvío(+/-)**
 1,128 0,017

Impacto

Ensayo **Condiciones** **Unidad de Medida** **Norma**
 Impacto Charpy Péndulo 5J Dist.Apoyos 62±0,5mm. con entalla KJ / m2 ISO 179-1

Energía Impacto(J) **Desvío(+/-)** **Resistencia Impacto(KJ/m2)** **Desvío(+/-)**
 0,176 0,008 5,535 0,260